

COLORPRINT®

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	± Durchschnittliche Materialstärke	♀ Träger	♣ Zertifizierungen		
	170 µ	nicht rückklebendes Polyester	REACH n° 1907/2006/EU		
PVC			Certified for HP Latex Inks VEGANOK AZIENDA N. 1004		

VERARBEITUNGSHINWEISE

⊘ GEEIGNET FÜR	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit	Messer	≟ Andruck	>>> Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	<u>∠</u> Druck	Abziehen
Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	45°	70 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	150°C (302°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	warm

- → Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen
- → Mit Hilfe von TTD Easy den Druck vom Träger entfernen
- → Das Design auf dem Textil positionieren
- → Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- → Das TTD Easy warm entfernen

PRODUKT HIGHLIGHTS

- → Brillante Farben
- → Hohe Waschbeständigkeit
- → Mit Latextinten bedruckbar

ACHTUNG: aufgrund der Vielzahl an Tinten und Druckern, empfehlen wir einen Test vor Produktionsbeginn

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	& Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	C Lagerungs- dauer	C Lagerungs- temperatur	C Lagerung	♦ ► Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- → Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- → Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- → Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@siser.it



Siser s.r.l. Viale della Tecnica, 18 36100 Vicenza - Italy Tel. +39 0444.287960 Fax +39 0444.287959 info@siser.it www.siser.com r.e.a. vi 171856 reg. imp. vi n° 14971 c.s. € 103.300 i.v. p.iva 01591490246



