

# DIGIBRICK

## SPESIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	750 µ	Träger nicht rückklebend	REACH n° 1907/2006/EU  

## VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
	60°	90-100 gf	10 cm/Sek.	25 Sek.*	155°C (311°F)	medium-hoch (3-4 Bar)	warm

Für ein optimales Resultat: die Unterplatte für 20 Sek. bei 155°C vorwärmen  
Aufgrund der Dicke des Materials, empfehlen wir keine Details die kleiner sind als 0.5 cm zu schneiden.

- Mit dem COLORPRINT PU MATT Profil bedrucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen
- Das Design vom Träger nehmen und auf dem Textil positionieren
- Das Transfer mit Backpapier abdecken
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- **\*Für Entwürfe mit freistehenden Details, TTD Easy benutzen und im Anschluß:**
- Für 5 Sekunden bei 155°C pressen
- TTD Easy warm entfernen
- Das Transfer mit Backpapier abdecken
- Für 20 Sekunden bei 155°C pressen

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Dickes Material
- 3D Effekt

**ACHTUNG:** Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs- dauer	Lagerungs- temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Für eventuelle Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter [info@siser.it](mailto:info@siser.it)



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
[info@siser.it](mailto:info@siser.it)  
[www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID: 9105027868

