

# S-PRINT

## SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PU	85 µ	Träger nicht rückklebend	REACH n° 1907/2006/EU  

## VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle, Mischgewebe, Elasthan	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit / Grammat	Temperatur	Druck	Abziehen
	45°	60 gf	15 cm/Sek.	≤ 160g/m <sup>2</sup> = 5s > 160g/m <sup>2</sup> =10s	≤ 160g/m <sup>2</sup> = 120°C > 160g/m <sup>2</sup> =150°C	medium (2,5/3,5 Bar)	warm

- Das Material mit dem SOFTRINT COLOR MATT Profil bedrucken und schneiden
- Den Druck für mindestens 15 Minuten trocknen lassen
- Entgittern
- Mit Hilfe von TTD Easy/Advanced das Transfer vom Träger entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- TTD Easy/Advanced warm entfernen

### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Niedrige Transfertemperatur
- Weich im Griff
- Sehr kurze Transferzeit

**ACHTUNG:** Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

## WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungsdauer	Lagerungstemperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 40°C, auf Links	JA auf Links	JA (Baumwoll-Programm)	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche, noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Für eventuelle Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [info@siser.it](mailto:info@siser.it)



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
[info@siser.it](mailto:info@siser.it)  
[www.siser.com](http://www.siser.com)

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

